



DESCRIPCIÓN

Mediante la denominada soldadura blanda, se realizan uniones en las que el material de aportación tiene menor punto de fusión que el material base.

La unión soldada se realiza sin fusión del material base y mediante la fusión del material de aportación que se distribuye por acción capilar entre las superficies de la unión, muy próximas entre sí.

SOLDADURA DE PLOMO

Soldadura de Pb 99,985% para soldadura de plomo y/o cobre.

FORMATOS DE ENTREGA

Se sirve en cualquier formato: desde carretes de 250 gr a bobinas de 25 kg o varillas cortadas a medida.



SOLDADURA ALEACION DE PLOMO - ESTAÑO

Sn	Pb	Aplicaciones
33 %	resto	Fontanería de plomo, baños,
50 %	resto	Vitales, industria funeraria, Tiffany,
60 %	resto	Soldadura cobre y latón



FORMATOS DE ENTREGA

Formato estándar:

- Varillas de 6 mm x 450 mm (100gr/unidad) en bolsas de 5 kg (50 varillas).

PLAZO DE ENTREGA

Plazo habitual: entre 1 y 2 semanas.